

DEPOL AS-205 TNV – predubrzana, tiksotropna, niskoviskozna sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na bazi ortohtalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora.

1.OSNOVNE KARAKTERISTIKE I OBLASTI PRIMENE

Smola obezbeđuje relativno kratko vreme želiranja i brzo očvršćavanje uz nisku temperaturu egzoretmnog pika, zbog čega je pogodna za nanošenje metodom ručnog laminiranja i nanošenja pištoljem. Smola odlično kvasi roving i primenjuje se za ručno laminiranje i metodom prskanja.

Smola odlično kvasi roving i primenjuje se za armiranje ABS/PMMA lista pri proizvodnji sanitarnih elemanta (pretežno kada) u sistemu smola /roving/punilo.

Primenjuje se na sobnoj temperaturi uz sistem očvršćavanja –MEKP.

2.KARAKTERISTIKE SMOLE U TEČNOM STANJU

Parametar	Vrednost	Jedinica	Metoda
1.Spoljašnji izgled	Tečnost svetlo plave boje, bez mehaničkih primesa	-	-
2.Sadržaj čvrstih materija	52±2	%	ISO 3251
3.Viskoznost DIN 4 20 ⁰ C	40-45	s	ISO 2431
4.Kiselinski broj	20-30	mg KOH/g	ISO 2114
5.Vreme želiranja 20 ⁰ C 1,75% Butanox M50	14-17	min.	ISO 2535
6.Gustina	1,1±0,05	kg/m3	ISO 2811
7.Tačka paljenja	31	⁰ C	ISO 3679

3. KARAKTERISTIKE SMOLE PRI OČVRŠĆAVANJU

Vreme želiranja na 20 ⁰ C		
Co-oktoat	MEKP (50%)	
1%	2%	12-15 min.
2%	3%	7-12 min.
Očvršćavanje na 80 ⁰ C sa 2% BP 50 Metoda: ISO R/584		65 ⁰ C-90 ⁰ C = 6-8 min. 65 ⁰ C-Tmax = 9-10 min. Tmax= 119 ⁰ C

5. PAKOVANJE

Bačve sa dva čepa 220 kg, polietilenski kontejneri 1100 kg.

5. SKLADIŠTENJE

Rok lagerovanja 6 meseci

Website: www.dugalak.com E-mail dugalakserbia@gmail.com

Telefoni: odeljenje prodaje +381 (0)64 641 40 52; +381 (0)60 577 14 39 tehnička podrška: +381 (0)60 389 01 80

Uslovi lagerovanja

u originalnoj ambalaži, u zatvorenom prostoru, bez direktnog dejstva sunčevog zračenja, na temperaturi do 25 °C

Website: www.dugalak.com E-mail dugalakserbia@gmail.com

Telefoni: odeljenje prodaje +381 (0)64 641 40 52; +381 (0)60 577 14 39 tehnička podrška: +381 (0)60 389 01 80

Proizvođač: Axsyntha d.o.o., Šabac, Srbija

